

LAKIER BEZBARWNY HS 2:1

kod EAN: 5907588409087 nr art.: 001662

kod EAN: 5907588409094 nr art.: 001663 utwardzacz










+ WŁAŚCIWOŚCI

Lakier bezbarwny klasy HS (HighSolid). Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na zarysowania (Scratch Resistant), bardzo wysokim połyskiem oraz dużą wydajnością. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych żywic uzyskana powłoka jest odporna na UV oraz czynniki atmosferyczne. Lakier pozwala uzyskać każdą strukturę oraz odwzorować lakierowanie fabryczne OEM. W celu otrzymania odpowiedniej lepkości aplikacyjnej należy użyć rozcieńczalnika.

= PODŁOŻA

Można aplikować na większość lakierów bazowych rozcieńczalnikowych oraz wodorozcieńczalnych dostępnych na rynku.

↓ APLIKACJA

	LAKIER	2	100 g
	UTWARDZACZ	1	48 g
	ROZCIEŃCZALNIK	10%	9 g
 Lepkość: DIN 4 20 °C	16 - 19 s		
 Czas życia mieszanki 20 °C	2 h		
 Dysza	Ø 1,2 - 1,3 mm		
	Ciśnienie	1,2 - 2,5 bar	
	Ilość warstw	2 warstwy	
 Czas odparowania	5 - 10 min		
 Utwardzanie		20 °C	60 °C
	Pyłosuchość	30 min	5 min
	Twardość użytkowa	12 h	30 min + 2h / 20 °C
	Twardość całkowita	36 h	30 min + 24h / 20 °C
 Fale krótkie max 90 °C	8-12 min		

🏠 PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi temperaturami. Przechowywać w suchych miejscach. Unikać zbyt wysokich temperatur oraz bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi.



OKRES TRWAŁOŚCI

LAKIER

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UTWARDZACZ

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje dostępne w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.