

## LAKIER BEZBARWNY VHS 2:1

kod EAN: 5907588409100 nr art.: 001664

kod EAN: 5907588409117 nr art.: 001665 utwardzacz










### + WŁAŚCIWOŚCI

Lakier bezbarwny najwyższej klasy VHS (VeryHighSolid). Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania oraz najwyższym połyskiem. Dzięki wysokiej zawartości części stałych produkt ma bardzo dużą wydajność. Lakier pozwala uzyskać każdą strukturę oraz odwzorować lakierowanie fabryczne OEM. Nie wymaga użycia rozcieńczalnika.

### = PODŁOŻA

Można aplikować na większość lakierów bazowych rozcieńczalnikowych oraz wodorozcieńczalnych dostępnych na rynku.

### ↓ APLIKACJA

	LAKIER	2	100 g
	UTWARDZACZ	1	52 g
 Lepkość: DIN 4 20 °C	18 - 22 s		
 Czas życia mieszanki 20 °C	1,5 h		
	Dysza	Ø 1,2 - 1,3 mm	
	Ciśnienie	1,2 - 2,5 bar	
	Ilość warstw	2 warstwy	
 Czas odparowania	5 - 10 min		
 Utwardzanie		20 °C	60 °C
	Pyłosuchość	30 min	5 min
	Twardość użytkowa	12 h	30 min + 2h / 20 °C
	Twardość całkowita	36 h	30 min + 24h / 20 °C
 Fale krótkie max 90 °C	10 min		

### 🏠 PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi temperaturami. Przechowywać w suchych miejscach. Unikać zbyt wysokich temperatur oraz bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi.



## OKRES TRWAŁOŚCI

LAKIER

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UTWARDZACZ

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



## BEZPIECZEŃSTWO

Informacje dostępne w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie



## UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.