



LAKIER BEZBARWNY 2K UHS 4:1

Jest to produkt najnowszej generacji o wysokiej zawartości części stałych High Solid. Posiada znakomitą rozlewność oraz zapewnia maksymalny połysk powierzchni. Uzyskana powłoka jest odporna na zarysowania, działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Lakier nadaje się do pokrywania większości lakierów bazowych rozcieńczalnikowych i wodorozcieńczalnych dostępnych na rynku. Nie wymaga stosowania rozcieńczalnika.

pojemność	opakowanie	kolor	kod produktu
500ml	karton / 6szt.	-----	001614
1000ml	karton / 6szt.	-----	001613
125ml	karton / 6szt.	utwardzacz	001616
250ml	karton / 6szt.	utwardzacz	001615

Produkty uzupełniające:

- BOLL utwardzacz do lakieru bezbarwnego UHS 4:1

Przechowywanie:

Należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu unikając naświetlania promieniami słonecznymi.


Daty ważności:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ BOLL lakier bezbarwny UHS 4:1 | 24 miesiące |
| ▪ BOLL utwardzacz do lakieru bezbarwnego UHS 4:1 | 9 miesięcy |
| ▪ BOLL rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych | 24 miesiące |

Bezpieczeństwo:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w karcie charakterystyki produktu.

Sposób użycia:

	Proporcje mieszania	Objętościowo		Wagowo	
		lakier:	4 części	lakier:	100g
		utwardzacz:	1 część	utwardzacz:	25g
NIE DODAWAĆ ROZCIEŃCZALNIKA					
	Lepkość	DIN 4 / 20°C : 18-22s			
	Gotowość do użycia	1 godz. / 20°C, wilg. wzgl. 65%			
	Aplikacja	dysza	ciśnienie	ilość warstw	
		1,2 - 1,4mm	2 - 4bar	2x	
	Grubość suchej warstwy	60µm	wydajność przy grubości suchej warstwy 60µm	7,3m²/l	
	Czyszczenie pistoletu	rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych lub nitrocelulozowych			
	Odparowanie między warstwami	5-10min. / 20°C, wilg. wzgl. 65%			
	Czasy schnięcia	20°C, wilg. wzgl. 65%		60°C, wilg. wzgl. 65%	
		pyłosuchość:	10min.	pełne utwardzenie: 30min	
		nie klei się:	20min.		
		pełne utwardzenie: 10godz.			

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi i są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Nie gwarantujemy kompatybilności produktów BOLL z produktami pochodzącymi z poza naszej oferty. Warunkiem uznania reklamacji jest prawidłowe zastosowanie technologii zgodnej z kartą techniczną danego produktu.