

## KARTA TECHNICZNA

# POLIURETANOWA MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA

**kod EAN:** 5907588404648 nr art.: 0070031 biały  
**kod EAN:** 5907588406055 nr art.: 00700312 beżowy  
**kod EAN:** 5907588403023 nr art.: 007002 szary  
**kod EAN:** 5907588404631 nr art.: 007003 czarny



## + WŁAŚCIWOŚCI

Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca jest jednoskładnikową masą, która przy udziale wilgoci zawartej w powietrzu tworzy mocne uszczelnienie. Dzięki kremowej, zwartej konsystencji nie ścieka i nie tworzy rys skurczowych. Posiada dobrą przyczepność do blach surowych i lakierowanych, aluminium, szkła, drewna, tworzyw sztucznych i betonu. Jest odporna na oleje, sól, wodę i czynniki atmosferyczne. Dzięki swej sprężystości połączonej z dużą wytrzymałością działa jako masa przeciwdrganiowa oraz wzmacniająca dla struktury karoserii samochodowej. Służy do łączenia i uszczelniania spoin między blachami w miejscach takich jak spawy, spoiny zgrzewane punktowo, łączenia na zakładkę itp. Stosowana jest ponadto do łączenia elementów z tworzyw sztucznych, szkła, metalu, uszczelniania elementów karoserii samochodowej takich jak wsporniki reflektorów, okna dachowe itp. Nie zawiera silikonu.

## • KOLOR

○ biały      ● beżowy      ● szary      ● czarny

## ☞ SPOSÓB UŻYCIA

Odkręcić końcówkę aplikatora i przyciąć go tak, aby uzyskać odpowiednią średnicę spoiny. Przebić aluminiową plombę. Nakręcić końcówkę aplikatora. Wyciskanie można rozpocząć przy pomocy wyciskacza ręcznego lub pneumatycznego.

## /// APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Nanosić wyciskaczem BOLL



Czas utwardzenia:  
3 godziny w 20°C



Może być pokrywany wszystkimi systemami lakierowymi

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE**

|                                                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Zawartość części stałych:                                                 | >94%                       |
| Temperatura stosowania:                                                   | +5 – +35°C                 |
| Gęstość w 20°C:                                                           | ok. 1,15 g/cm <sup>3</sup> |
| Odporność na rozciąganie:                                                 | ok. 2 N/mm <sup>2</sup>    |
| Odporność na ścinanie:                                                    | ok. 1 N/mm <sup>2</sup>    |
| Odporność na rozdzielanie:                                                | 13 N/mm                    |
| Moduł przy zerwaniu:                                                      | 0,6 MPa                    |
| Wydłużenie do zerwania:                                                   | >600%                      |
| Odporność na rozcieńczone kwasy:                                          | średnia                    |
| Odporność na promienie UV:                                                | dobra                      |
| Odporność na wodę i sól:                                                  | doskonała                  |
| Odporność cieplna:                                                        | od -40°C do +90°C          |
| Twardość Shore A:                                                         | ok. 50                     |
| Czas tworzenia warstwy zewnętrznej przy 23°C i 50% wilgotności względnej: | ok. 60 minut               |
| Czas twardnienia przy 23°C i 50% wilgotności względnej:                   | 4 mm w ciągu 24 godzin     |

**CZYSZCZENIE**

Umyć za pomocą rozpuszczalnika do wyrobów nitrocelulozowych (Nitro) lub do wyrobów akrylowych.

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

Data umieszczona na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.