

KARTA TECHNICZNA

ZESTAW NAPRAWCZY

kod EAN: 5907588403535 nr art.: 002190

zestaw: żywica poliestrowa 242g / utwardzacz 8g / mata szklana 0,25m²



+ WŁAŚCIWOŚCI

BOLL zestaw naprawczy służy zarówno do wypełniania znacznych ubytków materiału w karoseriach samochodowych, łodziach, przyczepach itp. jak i do wzmacniania i usztywniania konstrukcji naprawianych elementów. Żywica posiada bardzo dobrą przyczepność do metalu, powierzchni plastikowych, stali, szkła, drewna i betonu. Jest odporna na temperaturę do 80°C, wpływ czynników atmosferycznych, benzyny, smarów, olejów, rozcieńczonych kwasów i zasad. Cechuje się dużą sprężystością i krótkim czasem utwardzenia. Po utwardzeniu posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, może być szlifowana i pokrywana dowolnymi szpachlami poliestrowymi.

• KOLOR

 żółtawy

☰ UWAGI

Żywicy nie należy nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe. Nie wlewać do puszki pozostałej mieszanki żywicy z utwardzaczem.

= PODŁOŻA

- | | |
|---|---|
| • stal | – zagruntować, przeszlifować, odmuhać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę. |
| • aluminium | – zagruntować, przeszlifować, odmuhać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę. |
| • stare powłoki lakierowe, podkłady akrylowe, podkłady epoksydowe | – przeszlifować P150 – P240, odmuhać, odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę |
| • laminaty poliestrowe | – przeszlifować P80 - P120, odmuhać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę. |

• tworzywa sztuczne

– przeszlifować P120, odmuchać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.



APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie oczyścić i zmatowić



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Przygotować odpowiedni kawałek maty. Przyciąć ją tak, aby zachodziła około 2cm poza granicę uszkodzonego miejsca.



Stosunek mieszania

szpachlówka
utwardzacz

objętościowo

100
2 – 3

wagowo

100g
3,3g

Mieszać dokładnie do uzyskania jednolitego koloru. Nie przekraczać zalecanej dawki utwardzacza. Czas życia mieszanki: 10 – 12 minut w temp. 20°C



Żywicę nanosić na oczyszczone miejsce



Nałożyć wcześniej dociętą matę, docisnąć



Przesycić matę żywicą. W zależności od wielkości uszkodzenia można nałożyć kilka warstw maty powtarzając poprzednie czynności.



Pozostawić na 45 minut



Przeszlifować powierzchnię laminatu papierem P80 – P120 lub wyrównać ją szpachlówką poliestrową



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość w 20°C:

1,06 – 1,16 g/cm³

Temperatura stosowania:

+10°C – +25°C

**CZYSZCZENIE**

Umyć bezpośrednio po aplikacji za pomocą rozcieńczalnika do wyrobów nitrocelulozowych (Nitro) lub do wyrobów akrylowych.

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.