



*Podtrzymajmy każde auto!*

## SZPACHLÓWKA Z WŁÓKNEM SZKLANYM

Szpachlówka poliestrowa zbrojona mikro włóknem szklanym służy do wypełniania dużych ubytków oraz do wzmacniania osłabionych elementów karoserii samochodowej. Posiada dużą elastyczność przy zachowaniu bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Może być stosowana na różnego rodzaju zagruntowanych a także niezagruntowanych powierzchniach. Kolor: zielony.

### **Sposób użycia:**

Dokładnie przeszlifować, oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte szpachlówką. Wybraną ilość szpachlówki wymieszać z odpowiednią ilością utwardzacza określoną na opakowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki utwardzacza. Nakładać za pomocą szpachelki przez 4-6 min. w temp. 20°C. Czas schnięcia wynosi 20-30 min w temp. 20°C. Szlifowanie: P80-P120.

**UWAGA:** Szpachlówki nie należy stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.

### **Stosowane podłoża:**

- stal
- stal ocynkowana
- aluminium
- laminaty poliestrowe
- stare powłoki lakierowe
- drewno

### **Właściwości fizyczne:**

zapach:	charakterystyczny
gęstość przy 20°C:	1,69 – 1,81 g/cm <sup>3</sup>
temperatura wrzenia:	130-150 °C
temperatura zapłonu (dla styrenu):	32°C
temperatura samozapłonu:	490 °C
granice wybuchowości (dla styrenu):	
	górna: 6,1 % obj.
	dolna: 1,1 % obj.
rozpuszczalność w wodzie:	bardzo słaba
lepkość:	205 000 – 290 000 mPas
zawartość LZO:	228 g/l (dopuszczalna: 250 g/l)

### **Uwagi:**

*Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.*