

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ШПАТЛЕВКА SOFT



**ЕАН:** 5907588403818 номер позиции: 002013 Объем: 250g (шпатлёвка 242 г + отвердитель 8 г)  
**ЕАН:** 5907588403825 номер позиции: 002014 Объем: 750g (шпатлёвка 728 г + отвердитель 22 г)  
**ЕАН:** 5907588410892 номер позиции: 0020141 Объем: 1 кг (шпатлёвка 970 г + отвердитель 30 г)  
**ЕАН:** 5907588403832 номер позиции: 002015 Объем: 1,8 кг (шпатлёвка 1750 г + отвердитель 50 г)

### + СВОЙСТВА

Мягкая полиэфирная шпатлёвка предназначена для заполнения как крупных, так и мелких повреждений. Идеально подходит для ручной и механической шлифовки. Обладает высокой эластичностью и очень хорошей адгезией к различным загрунтованным и незагрунтованным поверхностям.

### • ЦВЕТ

 светло-серый

### ☰ ПРИМЕЧАНИЯ

**Шпатлёвку не следует наносить непосредственно на реактивные грунтовки (wash primers), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные материалы.**

### = ОСНОВЫ

- Сталь** – загрунтовать, зашлифовать, продуть и обезжирить с помощью «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой.
- Алюминий** – загрунтовать, зашлифовать, продуть и обезжирить с помощью «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой.
- Старые лакокрасочные покрытия** – зашлифовать абразивом P320–P400, продуть, обезжирить «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой.

|                                           |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Эпоксидный грунт</b>                 | – может использоваться для изоляции материалов. После шлифовки абразивом P320 продуть, обезжирить «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой. |
| • <b>Двухкомпонентный акриловый грунт</b> | – после шлифовки абразивом P320–P400, продуть, обезжирить «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой.                                         |
| • <b>Полиэфирные ламинаты</b>             | – зашлифовать абразивом P80–P120, продуть и обезжирить «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой.                                            |



## ПРИМЕНЕНИЕ



Поверхность тщательно очистить и обеспылить.



Поверхность тщательно очистить и обезжирить очистителем силикона BOLL.




|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Соотношение смешивания</b> | <b>по весу</b> |
| шпатлёвка                     | 100 г          |
| отвердитель                   | 2-3 г          |

Тщательно перемешать до получения однородного цвета. Не превышать рекомендуемую дозу отвердителя.

Время жизни смеси: 4–6 минут при температуре 20°C.



Наносить шпателем несколькими тонкими слоями общей толщиной не более 3 мм.



Время сушки: 20–30 минут при температуре 20°C.



ИК-излучатель: прогревать от 4 до 6 минут. Не превышать температуру 60°C.



**Шлифовка:** P120–P240.



**Совместимость с:**

- двухкомпонентными полиэфирными шпатлёвками
- двухкомпонентными полиэфирными шпатлёвками для распыления
- двухкомпонентными акриловыми грунтами
- двухкомпонентными эпоксидными грунтами

**ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Плотность при 20°C:     | 1,60 – 1,80 г/см³           |
| Растворимость в воде:   | очень низкая                |
| Вязкость:               | 200 000 – 375 000 мПа·с     |
| Содержание ЛОС:         | 228 г/л (допустимо 250 г/л) |
| Температура применения: | +10°C – +25°C               |

**ХРАНЕНИЕ**

Мойте сразу после нанесения с помощью растворителя для нитроцеллюлозных материалов (Нитро) или для акриловых материалов.

**ХРАНЕНИЕ**

Необходимо защищать продукт от слишком низких и высоких температур. Избегать прямого солнечного света. Хранить в сухих помещениях.

**СРОК ГОДНОСТИ**

Два года с даты производства, указанной на упаковке.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Информация содержится в паспорте безопасности, доступном на нашем сайте.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Все технические данные являются ориентировочными. Рекомендуется протестировать материал для подтверждения его пригодности в конкретном применении. Производитель оставляет за собой право улучшать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию.