



POLIURETANOWA MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA



kod EAN: 5907588404310 nr art.: 00700331 biały poj. 600 ml
kod EAN: 5907588400299 nr art.: 0070032 szary poj. 600 ml
kod EAN: 5907588404303 nr art.: 0070033 czarny poj. 600 ml



WŁAŚCIWOŚCI

Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca jest jednoskładnikową masą, która przy udziale wilgoci zawartej w powietrzu tworzy mocne uszczelnienie. Dzięki kremowej, zwartej konsystencji nie ścieka i nie tworzy rys skurczowych. Posiada dobrą przyczepność do blach surowych i lakierowanych, aluminium, szkła, drewna, tworzyw sztucznych i betonu. Jest odporna na oleje, sól, wodę i czynniki atmosferyczne. Dzięki swej sprężystości połączonej z dużą wytrzymałością działa jako masa przeciw drganiowa oraz wzmacniająca dla struktury karoserii samochodowej. Służy do łączenia i uszczelniania spoin między blachami w miejscach takich jak spawy, spoiny zgrzewane punktowo łączenia na zakładkę itp. Stosowana jest ponadto do łączenia elementów z tworzyw sztucznych, szkła, metalu, uszczelniania elementów karoserii samochodowej takich jak wsporniki reflektorów, okna dachowe itp. Nie zawiera silikonu.



KOLOR



biały



szary



czarny



SPOSÓB UŻYCIA


Opakowanie dedykowane do wyciskaczy tubowych.



APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić



Nanosić wyciskaczem BOLL



Czas utwardzenia: 3h w 20°C



Może być lakierowany wszystkimi systemami lakierowymi



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

zawartość ciał stałych:	> 94%
gęstość przy 20°C:	ok. 1,15 g/cm ³
odporność na rozciąganie:	ok. 2 N/mm ²
odporność na ścinanie:	ok. 1 N/mm ²
odporność na rozdzielanie:	13 N/mm
czas tworzenia warstwy zewnętrznej przy 23°C i 50% wilgotności względnej:	ok 60 min
czas twardnienia przy 23°C i 50% wilgotności względnej:	4 mm w ciągu 24 godzin
twardość Shore A:	ok. 50
moduł przy zerwaniu:	0,6 MPa
wydłużenie do zerwania:	> 600 %
odporność na rozcieńczone kwasy:	średnia
odporność na promienie UV:	dobra
odporność na wodę i sól:	doskonała
odporność cieplna:	-40°C do +90°C



CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Umyć za pomocą rozpuszczalnika do wyrobów nitrocelulozowych (Nitro) lub akrylowych.



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

Data ważności umieszczona na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.