

TECHNISCHES DATENBLATT ROSTSANIERER

EAN: 5907588408578 Art.-Nr.: 00140194 Inh. 60 ml
EAN: 5907588406093 Art.-Nr.: 00140193 Inh. 250 ml



+ EIGENSCHAFTEN

Das Produkt basiert auf hochwertigen Epoxidharzen. Dank seiner Rezeptur zeichnet es sich durch hervorragende Grundier- und Korrosionsschutzeigenschaften aus. Es dient gleichzeitig als Haftgrund sowie als Untergrund für nachfolgende Schichten, wie z. B. verschiedene Farben, Lacke oder Polyester-spachtel. Es verfügt über ein breites Anwendungsspektrum und kann direkt auf Rost angewendet werden. Es wirkt aktiv auf Rost, indem es organische Eisenverbindungen und eine schützende Epoxidbeschichtung bildet, die zuverlässig vor weiterer Korrosion schützt.

• FARBE



Bernstein

☞ GEBRAUCHSANWEISUNG

Lose Rostpartikel entfernen, die Oberfläche reinigen, entfetten und anschließend trocknen. Die benötigte Produktmenge in einen separaten Behälter umfüllen. Restmengen dürfen nicht zurück in die Originalverpackung gegossen werden. Nach 12 Stunden Trocknung bei 20 °C kann mit den meisten Decklacken und Farbsystemen überlackiert werden. Es wird empfohlen, vorab eine Probe zur Prüfung der Produktkompatibilität im konkreten Anwendungsfall durchzuführen.

/// ANWENDUNG



Die Oberfläche gründlich reinigen und mattieren



Die Oberfläche gründlich reinigen und mit BOLL Silikonentferner entfetten



Gründlich umrühren



Gleichmäßig auf die verrostete Oberfläche mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole auftragen
Je nach Korrosionsgrad wird das Auftragen von 2–4 Schichten empfohlen



Ablüftzeit zwischen den Schichten: 5–10 Minuten



Nach 12 Stunden Trocknung bei 20 °C kann mit den meisten Deckfarben und Lacksystemen überlackiert werden



PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Viskosität:	min. 30 Sekunden Ford 4
Staubtrocken:	ok. 20 Minuten bei 20°C
Dichte bei 20 °C:	0,930 g/cm ³
Applikationstemperatur:	+10°C bis +25°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	45 – 60%



LAGERUNG



Das Produkt ist vor zu niedrigen und zu hohen Temperaturen zu schützen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. An einem trockenen Ort lagern.



HALTBARKEITSDATUM

24 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.



SICHERHEIT

Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website enthalten.



HINWEISE

Alle technischen Angaben sind Richtwerte. Wir empfehlen, das Material zu testen, um die Eignung für den jeweiligen Anwendungszweck sicherzustellen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern und technische Bedingungen zu ändern, einschließlich möglicher Änderungen innerhalb der Spezifikation.