



NATRYSKOWA MASA KLEJĄCO-USZCZELNIAJĄCA SIM POLIMER

Natryskowa masa klejāco-uszczelniajāca na bazie polimerów jest jednoskładnikowā masā uszczelniajācā, ktōra w temperaturze pokojowej tworzy wraz z wilgociā zawartā w powietrzu elastycznā powierzchniē. Posiada dobrā przyczepność do blach surowych, z podklādem, do blach lakierowanych oraz tworzyw sztucznych i drewna. Charakteryzuje siē rōwnieŹ doskonałā odpornością na wodē, sōl, oleje oraz na działanie czynnikōw atmosferycznych. Jest odporna na działanie UV. Dziēki swej sprężystości połączonej z duŹā wytrzymałościā działa rōwnieŹ jako masa przeciw drganiowa, wzmacniajāca i dŹwiēkochłonna.

Zastosowanie:

Natryskowa masa klejāco-uszczelniajāca SIM Polimer stosowana jest do ochrony karoserii samochodowych przed przedostawaniem siē wody oraz czynnikōw powodujācych korozjē. MoŹe byē pokrywana lakierami metodā „mokro na mokro”.

Sposōb uŹycia:

Starannie usunāc zanieczyszczenia i odtłuścić miejsca, gdzie bēdzie uŹyta masa. Nastēpnie, przebić membranē w gwincie, zamocowaē pojemnik w pistolecie natryskowym. Szerokość i grubość natrysku moŹe byē regulowana ciśniēciem, ktōre powinno wynosiē od 2 do 4 atmosfer. Optymalna temperatura uŹycia: od +5°C do +40°C. W celu oczyszczenia pistoletu rozpylaē przez kilka minut rozcieńczalnik nitro. MoŹna jā lakierowaē wszystkimi systemami lakierów.

Włāściwości fizyczne:

kolor:	beŹowy
gęstość (w 20°C):	1,64 g/cm ³
koŹuszenie:	20-30 minut (przy 23°C i 50% wilgotności wzglēdnej)
czas schnięcia:	>3 mm/24 h; 5 mm: 48 h (przy 23°C i 50% wilgotności wzglēdnej)
twardość Shore A:	70
odporność termiczna:	od – 40 do + 90°C
samozapłōn:	nie ulega samozapłōnowi

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne sā wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestowaē material aby upewniē siē co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z moŹliwościā dokonania zmian wewnātrz specyfikacji.