

LAKIER BEZBARWNY MS 2:1

kod EAN: 5907588409063 nr art.: 001660
 kod EAN: 5907588409070 nr art.: 001661 utwardzacz










+ WŁAŚCIWOŚCI

Lakier bezbarwny klasy MS (MediumSolid). Posiada bardzo dobrą rozlewność oraz zapewnia wysoki połysk. Dzięki użyciu nowoczesnych żywic uzyskana powłoka jest odporna na zarysowania, UV oraz czynniki atmosferyczne. Nie wymaga użycia rozcieńczalnika podczas aplikacji.

= PODŁOŻA

Można aplikować na większość lakierów bazowych rozcieńczalnikowych oraz wodorozcieńczalnych dostępnych na rynku.

↓ APLIKACJA

	LAKIER	2	100 g
	UTWARDZACZ	1	52 g
 Lepkość: DIN 4 20 °C	15 - 17 s		
 Czas życia mieszanki 20 °C	4 h		
	Dysza	Ø 1,2 - 1,3 mm	
	Ciśnienie	1,2 - 2,5 bar	
	Ilość warstw	2 warstwy	
 Czas odparowania	5 - 10 min		
 Utwardzanie		20 °C	60 °C
	Pyłosuchość	30 min	5 min
	Twardość użytkowa	12 h	30 min + 2h / 20 °C
	Twardość całkowita	36 h	30 min + 24h / 20 °C
 Fale krótkie max 90 °C	8 - 12 min		

🏠 PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi temperaturami. Przechowywać w suchych miejscach. Unikać zbyt wysokich temperatur oraz bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi.



OKRES TRWAŁOŚCI

LAKIER

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UTWARDZACZ

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje dostępne w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.