

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ЛАК MS 2:1 / ОТВЕРДИТЕЛЬ

ЕАН: 5907588409063 номер изделия: 001660 лак MS 2:1

ЕАН: 5907588409070 номер изделия: 001661 отвердитель STANDARD

ЕАН: 5907588410106 номер изделия: 0016611 отвердитель FAST



+ СВОЙСТВА

Прозрачный лак класса MS (Medium Solid). Обладает очень хорошей растекаемостью и обеспечивает высокий блеск. Благодаря использованию современных смол полученное покрытие устойчиво к царапинам, воздействию ультрафиолета и атмосферным факторам. Не требует применения разбавителя при нанесении.

• ЦВЕТ

бесцветный

= ПОВЕРХНОСТИ

Лак может наноситься на все водные и растворительные базы.

/// ПРИМЕНЕНИЕ



Смешивание

Лак
Отвердитель **STANDARD**
Отвердитель **FAST**

по объёму

2
1
1

по весу

100 г
52 г
48,5 г



Время истечения

DIN4 при 20°C
15 – 17 с



Жизнеспособность смеси

Отвердитель **STANDARD**
4 часа при 20°C

Отвердитель **FAST**
3,5 часа при 20°C



Сопло: Ø 1.2–1.3
Давление: 1,6–2,2 бар
Количество слоёв: 2



Время межслойной выдержки: 5–10 мин



	20°C	
	STANDARD	FAST
От пыли	30 мин	20 мин
Монтажная твёрдость	12 ч	9 ч
Полная твёрдость	36 ч	28 ч

	60°C	
	STANDARD	FAST
От пыли	5 мин	5 мин
Монтажная твёрдость	30 мин + 2 ч / 20°C	20 мин + 2 ч / 20°C
Полная твёрдость	30 мин + 24 ч / 20°C	20 мин + 24 ч / 20°C



короткие волны
Макс. 90°C
8 – 12 мин



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Температура применения: +15°C – +25°C



ХРАНЕНИЕ



Необходимо защищать продукт от слишком низких и высоких температур. Избегать прямого солнечного света. Хранить в сухих помещениях.



СРОК ГОДНОСТИ

Два года с даты производства, указанной на упаковке.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Информация содержится в паспорте безопасности, доступном на нашем сайте.



ПРИМЕЧАНИЯ

Все технические данные являются ориентировочными. Рекомендуется протестировать материал для подтверждения его пригодности в конкретном применении. Производитель оставляет за собой право улучшать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию.