



LAKIER BEZBARWNY HS 2:1

kod EAN: 5907588409087 nr: 001662
kod EAN: 5907588409094 nr: 001663 utwardzacz standard
kod EAN: 5907588410113 nr: 0016631 utwardzacz FAST



+ WŁAŚCIWOŚCI

Lakier bezbarwny klasy HS (High Solid). Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na zarysowania (Scratch Resistant), bardzo wysokim połyskiem oraz dużą wydajnością. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych żywic uzyskana powłoka jest odporna na UV oraz czynniki atmosferyczne. Lakier pozwala uzyskać każdą strukturę oraz odwzorować lakierowanie fabryczne OEM. W celu otrzymania odpowiedniej lepkości aplikacyjnej należy użyć „BOLL rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych”.

• KOLOR

bezbarwny

= PODŁOŻA

Lakier może być aplikowany na wszystkie bazy wodne i rozcieńczalnikowe.

↓ APLIKACJA

Mieszanie: **objętościowo** **wagowo**



lakier	2	100g
utwardzacz STANDARD	1	48g
utwardzacz FAST	1	49,2g
BOLL rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych	10%	9g



Czas wyptywu:
DIN 4 20°C
16 - 19 s



Czas życia mieszanki
utwardzacz STANDARD **utwardzacz FAST**
20°C 2 h 20°C 1,5 h



Dysza 1,2 - 1,3 mm
Ciśnienie 1,2 – 2,5 bar
Liczba warstw 2



Czas odparowania 5 - 10 min



	20°C		60°C	
	STANDARD	FAST	STANDARD	FAST
Pyłosuchy	30 min	20 min	5 min	5 min
Twardość użytkowa	12 h	9 h	30 min + 2h/20°C	20 min + 2h/20°C
Twardość całkowita	36 h	28 h	30 min + 24h/20°C	20 min + 24h/20°C



Fale krótkie
max 90°C
8 - 12 min



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty podanej na opakowaniu



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.