

## KARTA TECHNICZNA

### LAKIER BEZBARWNY VHS 2:1

**kod EAN:** 5907588409100 nr art.: 001664 lakier VHS

**kod EAN:** 5907588409117 nr art.: 001665 utwardzacz STANDARD



#### + WŁAŚCIWOŚCI

Lakier bezbarwny najwyższej klasy VHS (Very High Solid). Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania oraz najwyższym połyskiem. Dzięki wysokiej zawartości części stałych produkt ma bardzo dużą wydajność. Lakier pozwala uzyskać każdą strukturę oraz odwzorować lakierowanie fabryczne OEM. Nie wymaga użycia rozcieńczalnika.

#### • KOLOR

bezbarwny

#### = PODŁOŻA

Lakier może być aplikowany na wszystkie bazy wodne i rozcieńczalnikowe.

#### /// APLIKACJA



##### Mieszanie

lakier  
utwardzacz STANDARD

##### objętościowo

2  
1

##### wagowo

100g  
52g



Czas wypływu  
DIN4 w temp. 20°C  
18 – 22 s



Czas życia mieszanki  
utwardzacz STANDARD  
1,5 godziny w temp. 20°C



Dysza: Ø 1.2 – 1.3  
Ciśnienie: 1,6 – 2,2 bar  
Liczba warstw: 2



Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Pyłosuchy

Twardość użytkowa

Twardość całkowita

**20°C**

**STANDARD**

30 minut

12 godzin

36 godzin

**60°C**

**STANDARD**

5 minut

30 minut + 2 godz./20°C

30 minut + 24 godz./20°C



Fale krótkie

Max. 90°C

10 minut



## WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Temperatura stosowania:

+15°C – +25°C



## PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



## TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



## BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



## UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.



## INNE

### Lakier VHS 2:1

Wagowe ilości składników:

| Ilość mieszanki | komponent A | komponent B<br><u>standard</u> |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 100 ml          | 66 g        | 34 g                           |
| 200 ml          | 131 g       | 68 g                           |
| 300 ml          | 197 g       | 102 g                          |
| 400 ml          | 262 g       | 136 g                          |
| 500 ml          | 328 g       | 170 g                          |
| 600 ml          | 394 g       | 204 g                          |
| 700 ml          | 459 g       | 238 g                          |
| 800 ml          | 525 g       | 272 g                          |
| 900 ml          | 591 g       | 305 g                          |
| 1000 ml         | 656 g       | 340 g                          |
| 2000ml          | 1312 g      | 680 g                          |

**Uwaga:** dla uzyskania produktu o odpowiednich parametrach ważne jest dokładne odważanie poszczególnych składników