KARTA TECHNICZNA

TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA

kod EAN: 5907588403146 nr art.: 0040065 rodz. 6mm/5m
kod EAN: 5907588403153 nr art.: 0040066 rodz. 9mm/5m
kod EAN: 5907588403160 nr art.: 0040067 rodz. 12mm/5m
kod EAN: 5907588403177 nr art.: 0040068 rodz. 15mm/5m
kod EAN: 5907588403184 nr art.: 0040069 rodz. 19mm/5m
kod EAN: 5907588420037 nr art.: 0040060 rodz. 6mm/10m
kod EAN: 5907588410038 nr art.: 0040061 rodz. 9mm/10m
kod EAN: 5907588400039 nr art.: 0040062 rodz. 12mm/10m
kod EAN: 5907588460040 nr art.: 0040063 rodz. 15mm/10m
kod EAN: 5907588400619 nr art.: 0040064 rodz. 19mm/10m

WŁAŚCIWOŚCI

Taśma stosowana do mocowania listew, profili dekoracyjnych itp. w samochodach. Odporna na działanie soli, wody, promieni UV i temperatury. Cechuje się wysoką odpornością na ścieranie.

KOLOR

ciemnozielony

SPOSÓB UŻYCIA

Taśma przeznaczona jest do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Powierzchnia, na którą ma być nakładana taśma, powinna być odpylona i odtłuszczona.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Nośnik:	pianka polietylenowa
Spoiwo:	na bazie rozpuszczalnika akrylowego
Grubość całkowita**:**	935 µm
Grubość nośnika:	860 µm
Ciężar całkowity:	200 g/m^2
Ciężar podkładu:	76 g/m^2
Ciężar spoiwa:	124 g/m^2
Przyczepność do stali N/25mm:	17
Ścinanie statyczne:	>168h (1kg)
Wytrzymałość na ciągnienie N/10cm:	15
Wydłużenie całkowite:	400%
Wytrzymałość temperaturowa:	od -20°C do +100°C
Temperatura stosowania:	+13°C – +33°C

PRZECHOWYWANIE

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

TERMIN PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy przy przechowywaniu w suchym miejscu w temperaturze 18°C – 21°C.

UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.