



LAKIER BEZBARWNY VHS 2:1



kod EAN: 5907588409100 nr: 001664

kod EAN: 5907588409117 nr: 001665 utwardzacz standard

kod EAN: 5907588410120 nr: 0016651 utwardzacz FAST



WŁAŚCIWOŚCI

Lakier bezbarwny najwyższej klasy VHS (Very High Solid). Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania oraz najwyższym połyskiem. Dzięki wysokiej zawartości części stałych produkt ma bardzo dużą wydajność. Lakier pozwala uzyskać każdą strukturę oraz odwzorować lakierowanie fabryczne OEM. Nie wymaga użycia rozcieńczalnika.



KOLOR

bezbarwny









PODŁOŻA

Lakier może być aplikowany na wszystkie bazy wodne i rozcieńczalnikowe.



APLIKACJA

	Mieszanie:	objętościowo	wagowo		
	lakier	2	100g		
	utwardzacz STANDARD	1	52g		
	utwardzacz FAST	1	51g		
	Czas wypływu: DIN 4 20°C 18 - 22 s				
	Czas życia mieszanki	utwardzacz STANDARD			
	20°C 1,5 h	utwardzacz FAST			
		20°C 1 h			
	Dysza	1,2 - 1,3 mm			
	Ciśnienie	1,2 - 2,5 bar			
	Liczba warstw	2			
	Czas odparowania	5 - 10 min			
		20°C			
		60°C			
	Pyłosuchy	STANDARD 30 min	FAST 20 min	STANDARD 5 min	FAST 5 min
	Twardość użytkowa	12 h	9 h	30 min + 2h/20°C	20 min + 2h/20°C
	Twardość całkowita	36 h	28 h	30 min + 24h/20°C	20 min + 24h/20°C



Fale krótkie
max 90°C
10 min



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty podanej na opakowaniu



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.