

KARTA TECHNICZNA

ŚRODEK OCHRONY KAROSERII

kod EAN: 5907588410489 nr art.: 0010011 biały

kod EAN: 5907588410502 nr art.: 0010031 szary

kod EAN: 5907588410526 nr art.: 0010051 czarny



+ WŁAŚCIWOŚCI

Środek na bazie najwyższej jakości żywic syntetycznych, chroniący przed oddziaływaniem czynników mechanicznych oraz atmosferycznych. Dzięki swojej recepturze (jakość HS) umożliwia uzyskanie efektu „baranka OEM”. Stosowany jest do ochrony progów, zderzaków, spojlerów oraz innych elementów karoserii samochodu. Produkt wykazuje bardzo wysoką odporność na ścieranie (odporność przed uderzeniami kamieni). Można go lakierować wszystkimi systemami lakierów.

• KOLOR



biały



szary



czarny

☞ SPOSÓB UŻYCIA

Środek ochrony karoserii daje się łatwo nanosić przy pomocy pistoletów natryskowych. Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte. Powierzchnie przylegające należy osłonić materiałami maskującymi.

= PODŁOŻA

- | | |
|---|--|
| • metal | – zagruntować, przeszlifować, odmuchać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę. |
| • metale kolorowe (cynk, aluminium, miedź, itp.) | – zagruntować, przeszlifować, odmuchać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę. |
| • grunt reaktywny | – kolejną warstwę aplikować po wyschnięciu |
| • podkład epoksydowy | – może być stosowany dla odizolowania materiałów. Po przeszlifowaniu P150 - P320 odmuchać, odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę. |
| • podkład akrylowy dwukomponentowy | – nałożyć lakier lub puder kontrolny. Po przeszlifowaniu P240 - P320 odmuchać, odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę. |

- **szpachlówki poliestrowe** – przeszlifować P120 - P320, odmuchać i odtłuścić „BOLL zmywacz silikonu”, a następnie nałożyć kolejną warstwę.



UWAGI

**Nie rozpylać w kierunku silnika, skrzyni biegów, części hamulca i układu wydechowego.
MOŻNA LAKIEROWAĆ.**



APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie oczyścić i zmatowić



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Na powierzchnie skorodowane sugerujemy zastosowanie Neutralizatora rdzy BOLL lub Farby antykorozyjnej BOLL



Dokładnie wymieszać



Pistolet do konserwacji
Ciśnienie 3 – 6 bar
Odległość 15 – 20 cm



Czas odparowania między warstwami: 10 – 15 minut



Powierzchnia może być lakierowana po ok. 3 godzinach.
W przypadku lakierów wodnych – po ok. 24 godzinach.



Można lakierować wszystkimi systemami



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość w 20°C:

1,40 g/cm³

Temperatura stosowania:

+10 – +35°C

**CZYSZCZENIE**

Pistolet należy umyć za pomocą rozpuszczalnika do wyrobów nitrocelulozowych (Nitro) lub benzyną lakową.

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naswietlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.