

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА + РАСПЫЛЯЕМАЯ МАССА 2в1

ЕАН: 5907588410953 номер изделия: 0070113 белый

ЕАН: 5907588410977 номер изделия: 0070114 серый

ЕАН: 5907588410991 номер изделия: 0070115 черный



+ СВОЙСТВА

Средство для защиты кузова + напыляемая масса 2в1 – универсальный продукт на основе каучука и синтетических смол, который, образуя эластичное структурное покрытие, защищает элементы кузова от механических повреждений и коррозии, одновременно выполняя функцию герметизирующей, вибро- и шумоизоляционной массы. Применяется для защиты порогов, бамперов, спойлеров от ударов камней и воздействия атмосферных факторов, а также герметизирует швы между листовым металлом и элементами кузова, создавая структуру оригинального заводского напыляемого герметика. Устойчив к воздействию воды, масел и соли. После высыхания может покрываться всеми лакокрасочными системами.

• ЦВЕТ



черный



серый



черный

☞ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тщательно очистить, обезжирить, а затем высушить участки, которые должны быть обработаны. Прилегающие поверхности закрыть бумагой. Перед использованием хорошо встряхивать баллон около 3 минут. Снять защитную заглушку и закрепить распылительный пистолет непосредственно на баллоне.

= ПОВЕРХНОСТИ

- | | |
|--|---|
| • металл | – загрунтовать, отшлифовать, протуть и обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой. |
| • цветные металлы (цинк, алюминий, медь и т. д.) | – загрунтовать, отшлифовать, протуть и обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой. |
| • реактивный грунт | – следующий слой наносить после высыхания. |

• эпоксидный грунт	– может использоваться для изоляции материалов. После шлифования P150–P320 продуть и обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой.
• двухкомпонентный акриловый грунт	– нанести лак или проявочный порошок. После шлифования P240–P320 продуть и обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой.
• полиэфирные шпатлёвки	– отшлифовать P120–P320, продуть и обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой.



ПРИМЕНЕНИЕ

Не распылять в направлении двигателя, коробки передач, тормозных деталей и выхлопной системы. **МОЖЕТ БЫТЬ ОКРАШЕН.**



АППЛИКАЦИЯ




Поверхность тщательно очистить и матировать.



Поверхность тщательно очистить и обезжирить средством для удаления силикона BOLL.



Тщательно перемешать.



Как **СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА**: наносить краскопультом при давлении 3–6 бар с расстояния 25–30 см. Конечный эффект структуры можно изменять, регулируя давление воздуха и расстояние до обрабатываемого элемента.

Как **НАПЫЛЯЕМАЯ МАССА**: наносить краскопультом при давлении 1,5–2 бар с расстояния 1–2 см.



Время испарения между слоями: 10–15 минут.



Поверхность можно окрашивать примерно через 3 часа.
В случае водных лаков — примерно через 24 часа.



Можно окрашивать всеми системами.

**ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Температура применения: +10 – +35°C

**ОЧИСТКА**

Пистолет следует промыть растворителем для нитроцеллюлозных изделий (Nitro) или уайт-спиритом.

**ХРАНЕНИЕ**

Необходимо защищать продукт от слишком низких и высоких температур. Избегать прямого солнечного света. Хранить в сухих помещениях.

**СРОК ГОДНОСТИ**

Два года с даты производства, указанной на упаковке.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Информация содержится в паспорте безопасности, доступном на нашем сайте.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Все технические данные являются ориентировочными значениями. Рекомендуется протестировать материал, чтобы убедиться в его пригодности для конкретного применения. Производитель оставляет за собой право улучшать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию.