

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА - СПРЕЙ

ЕАН: 5907588404563 номер изделия: 0014014 серый
 ЕАН: 5907588411189 номер изделия: 00140141 черный
 ЕАН: 5907588411202 номер изделия: 00140142 белый
 ЕАН: 5907588411226 номер изделия: 00140143 оливковый



+ СВОЙСТВА

Эпоксидный грунт в аэрозоле — это однокомпонентное средство, предназначенное для консервации и защиты различных металлических поверхностей. Благодаря применению специальных эпоксидных смол отлично подходит для нанесения непосредственно на листовую металл, алюминий, оцинкованную сталь, а также на старые лакокрасочные покрытия. Благодаря своим изолирующим свойствам обладает очень хорошей адгезией к поверхности и высокими антикоррозионными характеристиками. Быстросохнущий, легко обрабатывается и обладает хорошими заполняющими свойствами. Может покрываться большинством красок и лаков. Может применяться по технологии «мокрым по мокрому».

• ЦВЕТ

серый
 черный
 белый
 оливковый

= ПОВЕРХНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- | | |
|---|---|
| • металл | – отшлифовать всухую P120, обдуть и обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой. |
| • цветные металлы (цинк, алюминий, медь и т.д.) | – загрунтовать, отшлифовать, обдуть и обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой. |
| • старые лакокрасочные покрытия | – отшлифовать всухую P220–P320, обдуть, обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой. |
| • полиэфирные шпатлёвки | – отшлифовать всухую P220–P320, обдуть и обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой. |



АППЛИКАЦИЯ



Поверхность тщательно очистить и заматировать.



Поверхность тщательно очистить и обезжирить средством для удаления силикона BOLL.



Тщательно перемешать.



Наносить от 1 до 3 слоёв.
Расстояние: 15–20 см.



Время выдержки между слоями: 5–10 минут.



Поверхность может быть покрыта большинством красок и лаков:
1–2 слоя через 15–20 минут
2–2 слоя через 45–60 минут

Может применяться по технологии «мокрым по мокрому».



После использования перевернуть баллон и распылять до полного опорожнения клапана.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Агрегатное состояние:

Аэрозоль

Температура применения:

+18°C – +25°C



ХРАНЕНИЕ



Необходимо защищать продукт от слишком низких и высоких температур. Избегать прямого солнечного света. Хранить в сухих помещениях.

**СРОК ГОДНОСТИ**

Два года с даты производства, указанной на упаковке.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Информация содержится в паспорте безопасности, доступном на нашем сайте.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

Все технические данные являются ориентировочными. Рекомендуется протестировать материал для подтверждения его пригодности в конкретном применении. Производитель оставляет за собой право улучшать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию.