

## KARTA TECHNICZNA SMAR LITOWY

**kod EAN:** 5907588411981 nr art.: 001060 tubka 40g

**kod EAN:** 5907588412001 nr art.: 001061 słoik 500g

**kod EAN:** 5907588412896 nr art.: 0010611 kartusz 400g



### + WŁAŚCIWOŚCI

Wysokiej jakości smar litowy przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań w motoryzacji, przemyśle, rolnictwie i budownictwie drogowym. Charakteryzuje się doskonałą stabilnością mechaniczną, odpornością na utlenianie oraz działanie wilgoci. Skutecznie chroni elementy metalowe przed korozją, nawet w warunkach wysokiej wilgotności, zapylenia lub przy okresowym braku smarowania.

Zalecany do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, przegubów, przewodnic, przekładni wolnoobrotowych, a także elementów narażonych na obciążenia udarowe. Zapewnia długotrwałą ochronę i niezawodne działanie mechanizmów poddawanych zmiennym obciążeniom w trudnym środowisku pracy.

**Specyfikacja:** DIN 51502: K3K-30, ISO 6743/9: ISO L-XCCEA2

### • KOLOR



zielony

### ☰ ZASTOSOWANIE

- motoryzacja, przemysł lekki, rolnictwo, budownictwo i mechanika
- łożyska toczne i ślizgowe, przeguby, przewodnice oraz inne powierzchnie trące
- maszyny i urządzenia pracujące na zewnątrz, narażone na wilgoć (min. rolnicze)

### + WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stan skupienia:                                       | smar plastyczny                         |
| Temperatura stosowania:                               | -20°C – +60°C                           |
| Temperatura pracy smaru:                              | -30°C – +120°C                          |
| Klasa NLGI:                                           | 3                                       |
| Temperatura kroplenia:                                | 202°C                                   |
| Typ zagęszczacza:                                     | mydło litowe                            |
| Lepkość oleju bazowego:                               | 110 mm <sup>2</sup> /s                  |
| Działanie korodujące na płytce z miedzi<br>24h/100°C: | 1 stopień korozji (PN-EN ISO 2160:2004) |

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.