

KARTA TECHNICZNA SMAR GRAFITOWY

kod EAN: 5907588412025 nr art.: 001062 tubka 40g
kod EAN: 5907588412049 nr art.: 001063 słoik 500g
kod EAN: 5907588412919 nr art.: 0010631 kartusz 400g



+ WŁAŚCIWOŚCI

Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wysokie obciążenia i tarcie oraz wysoką przyczepnością do powierzchni metalowych. Przeznaczony jest do stosowania w warunkach dużego obciążenia i wolnych ruchów elementów mechanicznych, narażonych na tarcie i korozję. Jest odporny na działanie wody.

Specyfikacja: DIN 51502: KF2C-20, ISO 6743/9: ISO L-XBAGB2

• KOLOR

 ciemnoszary

☰ ZASTOSOWANIE

- mechanika pojazdowa, przemysł ciężki, budownictwo oraz rolnictwo
- przekładnie, łożyska, łańcuchy, przeguby czy otwarte przekładnie zębate
- pióra resorów, gwinty śrub, ciasno spasowane elementy
- styki i połączenia elektryczne, kłemy akumulatora

⚙ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:	smar plastyczny
Temperatura stosowania:	-20°C – +60°C
Temperatura pracy smaru:	-20°C – +60°C
Klasa NLGI:	2
Temperatura kroplenia:	104°C
Typ zagęszczacza:	mydło wapniowe + grafit
Lepkość oleju bazowego:	150 mm ² /s

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.