

KARTA TECHNICZNA

SMAR MOLIBDENOWY

kod EAN: 5907588412247 nr art.: 001073 tubka 40g

kod EAN: 5907588412261 nr art.: 001074 słoik 500g

kod EAN: 5907588412957 nr art.: 0010741 kartusz 400g



+ WŁAŚCIWOŚCI

Wysokiej jakości smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu (MoS_2), przeznaczony do smarowania elementów narażonych na bardzo wysokie obciążenia, wibracje i uduary, szczególnie w transporcie ciężarowym oraz przemyśle ciężkim.

Zalecany do stosowania w przegubach, zwrotnicach i innych mechanizmach pracujących w trudnych warunkach – przy silnych wstrząsach, zapyleniu, obecności wody oraz ryzyku przerwania filmu smarowego.

Formuła oparta na specjalnie dobranym zagęszczaczu litowym, dodatkach przeciwzużyciowych i smarnych oraz substancjach stałych zapewnia doskonałą stabilność mechaniczną, odporność na utlenianie i ochronę antykorozyjną.

Gwarantuje niezawodne smarowanie i ochronę elementów w zmiennych temperaturach oraz przy dużym obciążeniu.

Specyfikacja: DIN 51502: KPF2N-30, ISO 6743/9: ISO L-XCDHB2

• KOLOR



szary

☰ ZASTOSOWANIE

- przemysł, motoryzacja, budownictwo oraz rolnictwo
- układy zawieszenia i kierownicze, elementy podwozia, połączenia gwintowe, przeguby, sworznie, tuleje, osie, prowadnice i inne elementy narażone na obciążenia uduary
- wózki widłowe, dźwigi i żurawie

⚙ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:	smar plastyczny
Temperatura stosowania:	-20°C – +60°C
Temperatura pracy smaru:	-30°C – +140°C
Klasa NLGI:	2
Temperatura kroplenia:	206°C
Typ zagęszczacza:	mydło litowe + MoS_2
Lepkość oleju bazowego:	130 mm^2/s
Właściwości smarne, obciążenie zespawania:	392,26 daN
Działanie korozyjne na płytce z miedzi 24h/100°C:	1 stopień korozji (PN-EN ISO 2160:2004)

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.