

KARTA TECHNICZNA

TAŚMA LAKIERNICZA EXTREME DO 120°C**kod EAN:** 5907588412797 nr art.: 00400551 rodz. 19mm/50m**kod EAN:** 5907588412810 nr art.: 0040056 rodz. 25mm/50m**kod EAN:** 5907588412834 nr art.: 0040057 rodz. 30mm/50m**kod EAN:** 5907588412858 nr art.: 0040058 rodz. 38mm/50m**kod EAN:** 5907588412872 nr art.: 0040059 rodz. 50mm/50m**+ WŁAŚCIWOŚCI**

Profesjonalna taśma o podwyższonej przyczepności. Stabilnie trzyma się niemal każdej powierzchni, w tym elementów o nieregularnych kształtach. Zaprojektowana tak, by ułatwiać pracę w najbardziej wymagających warunkach lakierniczych. Taśma charakteryzuje się wysoką odpornością temperaturową (do 120°C przez 60 minut) oraz wysoką odpornością na promieniowanie UV, umożliwiającą ekspozycję na pełne słońce nawet do 15 dni bez utraty właściwości. Zwiększona grubość całkowita, wynosząca około 150 µm, zapewnia większą stabilność oraz komfort aplikacji, ograniczając ryzyko podwijania i rozdzierania podczas pracy. Produkt gwarantuje czyste, ostre krawędzie lakiernicze bez efektu podciekania farby, nawet przy precyzyjnych aplikacjach. Wysoka wodoodporność zapewnia niezawodność również w warunkach podwyższonej wilgotności.

Występuje w rolkach o długości 50 m i szerokościach: 19, 25, 30, 38 i 50 mm

• KOLOR

zielony

☞ SPOSÓB UŻYCIA

Taśma przeznaczona jest do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Powierzchnia, na którą ma być nakładana taśma, powinna być odpylona i odtłuszczona.

⚙ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Opis:	odporna na wysokie temperatury papierowa taśma maskująca
Temperatura stosowania:	+15°C – +35°C
Odporność UV:	do 15 dni ekspozycji na pełne słońce
Odporność temperaturowa:	do +120°C przez 60 minut
Grubość całkowita:	150 µm

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

12 miesięcy przy przechowywaniu w suchym miejscu w temperaturze 18°C – 21°C.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.